Versión 2.0

www.pinturasmonopol.com

PEGAPARQUET

PEGAMENTO PARA PISOS DE PARQUET

G-15

DESCRIPCIÓN
Pegamento vinílico acuoso de alta viscosidad para pisos de parquet.

USOS
Se utiliza principalmente para pegar madera a concreto. En ciertos casos se puede usar para el pegado de madera con madera

VENTAJAS
- Excelente adherencia de la madera con el concreto
- Buen rendimiento y economía

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
- Las superficies a pegar deben presentar un plano horizontal bien homogéneas.
- Deben estar limpias, secas, libres de polvo, suciedad, grasa y aceite.
- La superficie de cemento debe estar sin humedad. Realizar el test de humedad antes de pegar.
- La superficie de cemento no debe estar bruñida o muy lisa. En estos casos se debe lijar para crear cierta porosidad.

TEST DE HUMEDAD
El test consiste en colocar sobre diferentes puntos de la superficie unas hojas de plástico corriente (60cm x 60cm), pegadas con cinta adhesiva por los bordes, y dejarlas durante 24 horas. Si en la cara interior de la hoja de plástico se forma rocío fino o gotas de agua, entonces la superficie todavía no esta seca como para pegar el parquet.

MODO DE EMPLEO
- EL PEGAPARQUET NO SE DEBE DILUIR pues los sólidos del pegamento bajan y las características del producto son diferentes. Ejemplo: disminución de la fuerza de pegado, aumento en el tiempo de secado, mojado de la madera y deformación de la misma, etc.
- Aplicar el producto sobre la superficie de cemento por medio de una ESPÁTULA DENTADA, de forma muy pareja.
- Colocar las maderas sobre el piso presionando éstas para que el pegamento se esparza regularmente. Esta operación debe hacerse no más de 6 - 8 minutos después de la aplicación del PEGAPARQUET sobre el cemento.
- No aplicar sobre superficies muy frías (temperaturas menores a 5°C)
- Si el PEGAPARQUET sale de las uniones debido al prensado, se debe eliminar con trapo húmedo, ya que no es posible barnizar encima del pegamento seco.
- No pisar la superficie pegada con PEGAPARQUET hasta 24 horas después de su aplicación.
- Limpiar todos los instrumentos con agua antes que el pegamento se seque.

RECOMENDACIONES
- Evitar pegar a temperaturas inferiores a 5°C y/o humedad relativa mayor a 90%.

PRECAUCIONES
- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos.

DILUYENTE
NO DILUIR

SISTEMA DE APLICACIÓN
Espátula dentada

TIEMPO DE SECADO
Al tacto: 15 minutos
Duro: 1 hora
Total: 24 horas

ACABADO SECO: Mate

RENDIMIENTO
1.2-1.7 m2/litro dependiendo de la porosidad de la superficie

PORCENTAJE DE SÓLIDOS
Por peso: 63% +/- 2%
Por volumen: 50%+/-2%

ENVASES
¼ Galón (0.9 litros)
1 Galón (3.5 litros)
Balde 10 litros
Balde de 18 litros
Turril de 200 litros

PRESENTACIÓN
Blanco crema (código 730000)